INFORMACIÓN TÉCNICA
BRIK-CEN B-689

COMPOSICIÓN

Adhesivo de cianocrilato de fraguado rápido.

APLICACIÓN

Adhesivo instantáneo, formulado especialmente para uniones de distintos substratos porosos como por ejemplo madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	***Método***	***Unidades***	***Valores***
Aspecto	VISUAL		Liquido incoloro
Viscosidad	UNE EN ISO 2555	mPa.s	900-1300
Velocidad de curado con el acelerador		segundos	<5
Velocidad de curado sin acelerador		segundos	15-40
Capacidad de relleno		mm	0.2
Temperaturas máximas		ºC	-50 a + 80
Tiempo curación completa(20ºC)		horas	24
Resistencia a la tracción		N/ mm^2	20

MODO DE EMPLEO

- Limpiar y secar las superficies.
- Aplicar una capa delgada de adhesivo sobre una cara sin esparcirla y después unir con el otro soporte lo más rápido posible.
- El adhesivo puede depositarse manualmente o con la ayuda de un aplicador automático.
- La cantidad usual a depositar es de 5 mg/cm^2.
- Sólo es necesario aplicar una simple presión para mantener en contacto los soportes durante el endurecimiento del adhesivo.

PRECAUCIONES

El cianoacrilato es peligroso, pega la piel y los párpados en segundos. Mantener fuera de los niños. No ingerir ni respirar sus vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos con el uso debido de guantes adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con agua abundante y acuda a un médico de urgencia. En caso de ingestión, el producto polimeriza inmediatamente en la boca, haciendo imposible tragar, pero vigilar los riesgos de ahogamiento. Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ENVASADO

En cajas de 12 unidades con tarros de 20g y 50g, y kit especial madera en caja de 12 unidades.

ALMACENAJE

12 meses en los envases originales y herméticamente cerrados a temperatura ambiente en lugar seco y resguardado de la luz.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.